

## Fyrol® A300TB

**Химическое название:** Смесь хлоралкилфосфатов

### Продукты группы Fyrol

	Основное применение	Основные характеристики
6	Мягкие и жесткие ППУ и огневое дублирование	Реактивный антипирен
38	Мягкие ППУ	Низкий скорчинг
FR-2	Мягкие ППУ	Высокая гидролитическая стабильность, низкая эмиссия/конденсация летучих, хорошие технологические свойства
FR-4	Мягкие ППУ	Хорошие показатели остаточной деформации и времени восстановления, низкая эмиссия летучих и низкий скорчинг, хорошие технологические свойства
HF-4	Мягкие ППУ	Низкий скорчинг, хорошие показатели остаточной деформации и времени восстановления, рекомендован для ППУ стандартов «Калифорния 117» и MVSS 302
PCF	Мягкие и жесткие ППУ	Высокая гидролитическая стабильность
PNX	Мягкие ППУ	Высокоэффективный безгалогенный антипирен
TEP	Жесткие ППУ	Безгалогенный антипирен, значительно снижает вязкость в высоковязких полиолах

### Обращение с продуктом

См. Паспорт безопасности

### Упаковка

Автоцистерны, бочки (300 кг), ИBC контейнеры (1400 кг).

### Краткое описание

Fyrol® A300TB — аддитивный антипирен для ППУ.

### Применение

Fyrol® A300TB — антипирен без содержания фенола и трифенилфосфата. Обладает высокой гидролитической стабильностью и низкой эмиссией летучих. Основное применение — автомобильные ППУ, требующие отсутствия фенолсодержащих и низкой конденсации летучих. Применение A300TB почти или совсем не требует корректировки существующих рецептур.

### Основные характеристики

Внешний вид	Чистая, прозрачная жидкость
Цвет, АРНА	50
Содержание фосфора	7,1%
Содержание хлора	47,0%
Масс. доля воды	0,01%
Кислотное число	0,02 мг КОН/г
Вязкость при 25°C	1050 мПа.с
Плотность при 25°C	1480 кг/м³
Точка кипения	326°C
Точка плавления	<20°C
Температура вспышки (откр. тигель)	>230°C
Температура самовоспламенения	>500°C
Растворимость в воде при 20°C	18 мг/л

### Хранение

Fyrol® A300TB может кристаллизовываться при хранении в холодных условиях. Однако это случается нечасто. Во избежании кристаллизации, продукт необходимо хранить при температуре не ниже 20°C.

Для получения дополнительной информации о продуктах компании «Supresta» свяжитесь с нашим офисом.

SUPRESTA NETHERLANDS B.V. — ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ОФИС  
Бизнес-центр Миллениум-Хаус  
107045, г. Москва, ул. Трубная, д. 12  
Тел: +7(495) 775 45 33  
Факс: +7(495) 775 45 32

European Regional Sales Office  
Hoefseweg 1, PO Box 2105  
3800 GB Amersfoort, The Netherlands  
Phone: +31 33 4534 575  
Fax: +31 33 4534 578

Вся содержащаяся в настоящем документе информация о данной продукции и/или рекомендации по ее применению и использованию являются добросовестными и считаются надежными. Supresta Netherlands B.V., однако, не гарантирует точность и/или достаточность указанной информации и/или рекомендаций для продажи этой продукции, или для определения ее соответствия какому-то конкретному применению, или что ее рекомендованное применение не нарушит какого-либо патента. Ничто в настоящем документе не предоставляет права или лицензии на использование какого бы то ни было патента. Покупатель должен самостоятельно определить соответствие данной продукции его требованиям с помощью испытаний или иным путем. Включенная в настоящий документ информация аннулирует данные всех предыдущих публикаций по рассматриваемым вопросам.